
MASSA ACRÍLICA QUARTZOMASSA

Data de Revisão: 10/01/2024

Data de Validade: 10/01/2025

Na QUARTZOMASSA prezamos pela qualidade dos nossos produtos e o atendimento aos nossos clientes, para isso, contamos com uma competente equipe de venda, um pós-venda bem assessorado e um laboratório completo, visando um controle rigoroso da qualidade e o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, para que nossos clientes não tenham que se preocupar com a qualidade do produto utilizado em suas obras.

Possuímos como lema: obra sem mão de obra; tendo como visão entregar produtos com a melhor qualidade do mercado, sendo reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus produtos.

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Massa Corrida Acrílica QUARTZOMASSA é a base de emulsão acrílica, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos glicóis e tenso-ativos atoxilados e carboxidos, levando a uma cosslinking, que facilita a aproximação dos grupos funcionais das resinas, dando a uma maior resistência à abrasão e riscos, com uma maior viscosidade, secagem rápida e uma boa estabilidade do produto depois de aplicado.

1.1 CARACTERÍSTICAS

- Baixo custo
- Melhor resistência a lavabilidade
- De Fácil aplicação (leve e homogênea)
- Melhor rendimento

1.2 INDICAÇÕES

E indicada para nivelar e corrigir imperfeições internas e de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e paredes já pintadas. Proporcionando um acabamento liso com boa aderência, lavabilidade e facilidade para lixar. E um produto de fácil aplicação, sem odor e de secagem rápida.

1.3 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Intempéries (sol, chuva e etc.).	Boa resistência às intempéries
Temperatura	Resistência à variação de temperatura e condições meteorológicas brasileiras.
Abrasão	Resistência a lixabilidade (Norma NBR15312)
Umidade	Não aplicar em ambientes com temperatura abaixo de 15°C e umidade maior que 80.
Sais	Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias

1.4 INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Embalagens	20 kg
Composto Orgânico volátil (% dos compostos que evaporam com exceção de H ₂ O)	65 – 71 %
Densidades (peso específico)	1,68 – 1,75 g/cm ³
PH	8,2 – 9,3

1.5 CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) acordo com as instruções contidas na embalagem.

1.6 DADOS DE APLICAÇÃO

Superfícies novas de reboco devem receber aplicações de Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tintas e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfície “fraca” – reboco, caiação, pinturas queimadas pelo sol, aplicar Fundo Preparador, para tornar mais firme. Lembrado que a superfície deve estar firme, coesa, sem poeira, gordura, graxa e mofo antes da aplicação.

1.7 INSTRUMENTO DE USO

Desempenadeira, espátula, bandeja de plástico.

1.8 SECAGEM

40 minutos ao toque e 3 horas final.

1.9 PONTOS ESPECIAIS PARA UMA PINTURA DE SUCESSO

Escolha correta do produto. Preparação e tratamento da superfície. Preparação e aplicação do produto conforme a embalagem. Condições climáticas adequadas. Escolha correta dos instrumentos de uso. Repintura eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa 360 /400 e limpar o pó.

OBS.: partes soltas e mal aderidas devem ser eliminadas. Manchas e gorduras ou graxas devem ser retiradas com água e sabão neutro. Imperfeições profundas de rebocos devem ser corrigidas com argamassa para reboco Quartzomassa e aguardar 28 dias para aplicação da massa corrida Quartzomassa.

2 RENDIMENTO

Rende de 1 á 1,5 kg m² por demão, podendo variar dependendo da superfície.

2.1 ADVERTÊNCIA

Evitar aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo 17°C e umidade superior a 90%.

2.2 SEGURANÇA

Use luvas de borrachas, roupas com mangas e pernas compridas e óculos de proteção durante o manuseio do produto. Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente. Mantenha a embalagem fora de alcance de crianças.

A QUARTZOMASSA não se responsabiliza por uso indevido do produto.



IBRAR – Indústria Brasileira de Argamassa LTDA.
Avenida Jaguarussu, nº9 - Morada da Barra - Vila Velha/ES - CEP: 29126-566
Telefone: (27) 2122-6161 | 3244-3232
www.quartzomassa.com.br